



FUSIÓN

1 DESCRIPCIÓN

Pintura de acabado mate buen poder cubriente y excelente duración. Excelente balance entre precio y calidad.

2 USOS Y PROPIEDADES

Recubrimiento formulado con resina Elastomerica y materias primas de excelente calidad, para proporcionar un magnifico poder cubriente y excelente duración tanto en interiores como en exteriores, resultado obtenido gracias a su excelente balance entre precio y calidad, se aplica sobre yeso, cemento, aplanados, Tablaroca, block, mampostería o madera.

3 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Condiciones generales: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla de sustrato antes de aplicar el acabado.

Superficies tratadas con anterioridad: En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo.

4 APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto dejando secar bien entre mano y mano.

5 ALMACENIMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5 C° ni mayor a 35 C°.

6 PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa. En caso de ingestión accidental, acudir al medico. Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

7 PRESENTACIÓN

Envase 1 LT, Galón 4 LT, Cubeta 19 LT, Tambor 200 LT

8 DATOS TÉCNICOS

Resina: Estiren Acrílica

Solidos: 55-60%

PH: 9

Viscosidad: 18,000 CPS. 25 C

Olor: Agradable

Lavabilidad: 10,000 ciclos

Rendimiento: 7-8m²/Litro a una mano, dependiendo del tipo de superficie que se aplique

Secado: 30 min

